

TRANSPORTMÖRTEL

Produktübersicht:

Mauermörtel 2,5

Druckfestigkeit 2,5 N/mm²

Körnung 0–4 mm

36 Stunden verarbeitungsfähig

Mauermörtel 5

Druckfestigkeit 5 N/mm²

Körnung 0–4 mm

36 Stunden verarbeitungsfähig

Produktbeschreibung:

Mörtel ist ein nass werksgemischter Mauermörtel mit deklarierter Druckfestigkeit. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

Anwendung:

Wird in allen Bereichen von Rohbau, Ausbau und Renovierung eingesetzt, in denen keine speziellen Anforderungen bestehen.

Untergrund:

Falls erforderlich, Mauersteine entsprechend nässen.

Lieferform:

Mörtelkästen mit 0,33 m³ Inhalt, Mindestmenge 1 m³

Lagerung:

Vor Sonne, Wind und Regen schützen

Sicherheitshinweis:

Haut und Augen schützen, bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt Arzt aufsuchen bzw. unser Sicherheitsdatenblatt Transportbeton

Leonding, 01.02.2018